

АНКОПЛАСТ Е-801

ОПИС ПРОДУКТУ

АНКОПЛАСТ Е 801 – це композиція на епоксидній основі без розчинників, з хорошою плинністю і високою міцністю.

Композиція застосовується:

- для вирівнювання бетонних підлог у навантажених ділянках;
- для закладення в підлогах тріщин, вибоїн, стиків і заглиблень будь-якої величини.

Після затвердіння склад має найвищу міцність при будь-якій товщині шару і має високу хімічну стійкість до будь-яких лугів, розчинників і розбавлених кислот, не вимагає застосування додаткового захисного покриття.

Властивості продукту

- висока міцність після затвердіння;
- хороша текучість (самовирівнювання);
- простота і зручність використання;
- відмінне зчеплення з основою навіть без ґрунтовки;
- відсутність випарів і запаху.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ ПРОДУКТУ

Технічні параметри продукту як до, так і після затвердіння залежать від температури, як у всіх реактивних пластмас. Якщо в таблиці не вказана температура, тоді значення параметрів відповідають температурі 20 °С.

ТУУ В.2.7- 23708687- 001-97 "МАТЕРІАЛИ КОМПОЗИЦІЙНІ МАРОК "АНКОПЛАСТ Е" та "АНКОПЛАСТ П" узгоджені:	
• ГУДПО МВС України 21.05.1998 р. № 12/6/1057 • Держбуд України, лист № 4/186 від 28.05.1998 р. • Головний державний санітарний лікар України: висновок № 5.02.28/В207 від 14 травня 1997 р. • Головний державний санітарний лікар України: висновок № 5.03.02-04/10401 від 20 березня 2003 р.	
Тип	Двокомпонентна композиція без розчинників
Основа	Епоксид
Колір	Не нормується
Змішування (співвідношення А: В)	100:12 (точна пропорція змішування на етикетці)
В'язкість	Суміш ~ 4,2 Па*с
Питома вага	Суміш ~ 1,7-1,85 г/см ³
Температура займання	Компонент А > 145 °С Компонент В ~ 108 °С
Життєздатність після змішування	Приблизно 30 хвилин
Температура під час обробки і температура об'єкта	Не нижче 8°С при відносній вологості повітря не більше 80 %, оптимальна температура для роботи 15-20 °С
Час затвердіння	12 годин
Механічні навантаження допустимі через	3 доби

код за ЄДРПОУ 23708687, ІПН 237086826555, п/р UA643209840000026000210355297 у банку
АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", м.Київ.

Хімічні навантаження допустимі через	7 діб
Складування	у сухому та прохолодному місці
Термін складування	в щільно закритих заводських упаковках 24 місяці
Постачання в тарі	10 кг, 25 кг (в подвійних упаковках)
Миючий засіб	розчинник на основі ацетону, толуолу, ксилолу

ВИМОГИ ДО ОСНОВИ

Перед нанесенням складу потрібно ретельно очистити основу. Поверхня повинна бути міцною, чистою, сухою і вільною від пилу, а також від "розділових" плям (олив, жирів, залишків фарби та інших забруднень).

Для очищення основи потрібно застосовувати металеву щітку або інший відповідний інструмент.

Потрібно стежити, щоб температура основи для уникнення осадження на ній вологи була щонайменше на 3°C вищою за точку роси. Точка роси може бути виміряна за допомогою відповідних приладів.

Рекомендується перед застосуванням складу проґрунтувати бетонну основу будь-яким ґрунтувальним складом АНКОПЛАСТ Е-131, АНКОПЛАСТ Е-602, АНКОПЛАСТ Е-622, (див. інструкцію на АНКОПЛАСТ Е).

Склад наноситься після застигання ґрунтувального шару.

ЗМІШУВАННЯ

УВАГА!

- Суміш готується безпосередньо перед застосуванням і має бути використана протягом 10-15 хвилин.
- Не можна залишати суміш у ємності понад 5 хвилин після закінчення перемішування.
- Перемішування вручну недостатньо!

Обидва компоненти ретельно змішуються в тарі, що поставляється (або в іншій підходящій ємності), у співвідношенні, зазначеному на етикетці, електричною мішалкою, яка повільно обертається (300-400 об./хв.), протягом 3-5 хв.

Після змішування склад потрібно перелити в іншу ємність, а залишки, що прилипли до стінок і дна тари, зішкребти і повторно перемішати з сумішшю протягом 1 - 2 хв.

У холодну пору року рекомендується перед роботою зберігати компоненти при температурі ~25°C, для полегшення змішування та нанесення покриття.

Влітку при високих температурах не можна тримати упаковки під прямими сонячними променями.

ЗАСТОСУВАННЯ

Бажано, щоб оброблена ділянка була попередньо заґрунтована. Перемішаний склад виливають на необхідну площу та допомагають розтіканню суміші шпателем.

Час затвердіння близько 12 годин при температурі 20 °C. При нижчих температурах основи час затвердіння може зрости.

ВИТРАТА

Витрати матеріалу залежать від виду роботи. Для економії матеріалу під час закладення глибоких нерівностей потрібно додавати наповнювач (наприклад, сухий кварцовий пісок 1 або 3 мм) у максимально можливій кількості.

ДОГЛЯД ЗА ІНСТРУМЕНТАМИ

Після закінчення робіт усі інструменти потрібно ретельно відмити від полімерного складу, що густіє, за допомогою пензлика (щітки) розчинниками на основі ацетону, толуолу або ксилолу.