



## Mattilda

Бархатисто-матова інтер'єрна фарба, що миється

- ✓ Ефект оксамиту
- ✓ Відмінна покривність
- ✓ Найвищий клас миття та зносостійкості



Опис	
Властивості	<p>Акрилатна водорозріджувана абсолютно матова фарба, стійка до миття.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Чудово вкриває поверхню.</li> <li>✓ Високі декоративні характеристики - утворює бархатисте повністю матове покриття.</li> <li>✓ Особливо міцна рівна поверхня.</li> <li>✓ Багаторазове миття.</li> <li>✓ Містить віск, який підвищує брудо- і водовідштовхувальні властивості та сприяє легкому видаленню забруднень.</li> <li>✓ Покриття здобуває остаточну зносостійкість приблизно через 4 тижні.</li> <li>✓ Має гарну паропроникність.</li> </ul> <p>Вміст ЛОС в продукті відповідає гранично допустимому вмісту ЛОС для підгрупи а -30 g/L, макс. вміст ЛОС в продукті &lt; 30 g/L.</p> <p><b>Блиск:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• глибокоматова за EN 13 300 (ISO 2813)</li> <li>• глибокоматова за SFS 3632 (ISO 2813)</li> <li>• група 6 за RYL 2012</li> </ul> <p><b>Зносостійкість:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 клас за EN 13 300 (ISO 11998).</li> <li>• 314 група малярних правил за RYL 2012.</li> </ul>
Призначення	<p>Фарбування стін і стель в сухих приміщеннях з найвищими експлуатаційними вимогами. Особливо рекомендується для елітних ремонтів - вітальні, зали прийомів і переговорів, кабінети, ресторани. Не підходить для фарбування підлог, дверей, меблів.</p>
Типи поверхонь для нанесення	<p>Нові або раніше пофарбовані латексними, алкідними або олійними фарбами поверхні з бетону, газобетону, гіпсокартонних плит, по цегляних, зашпакльованих, обштукатурених поверхнях, а також поверхнях, обклеєних скловолокнистими шпалерами та іншими рулонними оздоблювальними матеріалами. Для внутрішніх робіт.</p>
Стандарти якості	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ EN 13 300 - стандарти класифікації параметрів покривності, ступеня блиску, стійкості до мокрого стирання для водорозріджуваних лакофарбових матеріалів для оздоблення стін і стель всередині приміщень.</li> <li>✓ SO 11 998, ISO 2813 - методики вимірювань параметрів блиску і зносостійкості.</li> <li>✓ RYL - кодекс практичного будівництва, поширений на території ЄС; описує ЛФМ, використовуючи загальноприйняті стандарти, для дотримання належної якості в будівництві.</li> <li>✓ ЛОС (леткі органічні сполуки) - вміст у відповідності з директивою Європейського Союзу 2004/42/CE</li> <li>✓ якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю у відповідності зі</li> </ul>

	стандартом ISO 9001.
<b>Технические характеристики</b>	
Технічні характеристики	Пофарбована поверхня повинна бути ретельно очищена від матеріалу, що відшаровується, бруду і пилу. Поверхні, раніше пофарбовані алкідною або олійною фарбою, обробити наждачним папером до матовості. Сильно забруднені або жирні поверхні промити 3-5% розчином соди, потім обполоснути водою і висушити. Зашпаклювати тріщини та вибоїни відповідною шпаклівкою (Fine Filler, Aqua Filler тощо). Часто зволожені і схильні до утворення цвілі поверхні перед фарбуванням повинні бути оброблені засобом Biotol E. Пористі поверхні і поверхні, що порошать, обробити вологоізолятором Aquastop.
Підготовка поверхні	Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. Наносити в 1-2 шари валиком або розпилювачем за температури 10 ... 20°C і відносної вологості не більше 80%. При нанесенні розпилювачем допускається розведення водою до 6% за об'ємом
Нанесення	Протягом 4 тижнів з моменту нанесення фарби, поки вона не придбає остаточну твердість і зносостійкість, звертайтеся з поверхнею обережно. Для очищення рекомендуємо використовувати воду, нейтральні та середньої лужності мийні засоби (рН до 9). Не використовуйте органічні розчинники, абразивні очисувальні засоби, а також жорсткі губки і щітки. Для видалення цвілі використовуйте Biotol E і Biotol Spray. Для очищення використовуйте м'які губки і ганчірки. За потреби поверхню можна піддавати легкому очищенню м'якою губкою або ганчіркою приблизно через 2 доби після нанесення.
Колір	Білий.
Колерування	Машинне колерування за системою Eskarocolor (бази А, TR).
Витрата	6-10 м <sup>2</sup> /л.
Розчинник/розріджувач	Вода.
Час висихання	Для нанесення другого шару - 1 ... 2 години за температури 20°C і відносної вологості повітря 50%. Покриття набирає зносостійкість приблизно через 4 тижні.
Робочі інструменти	Валик, безповітряний розпилювач (діаметр сопла 0,017 ... 0,021", тиск 120 ... 250 бар).
Очищення інструментів	Після закінчення робіт промити водою з милом.
<b>Додаткова інформація</b>	
Морозостійкість	Не морозостійка.
Гарантійний термін зберігання	3 роки.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в щільно закритій упаковці за температури +5°C до +35°C. Берігти від холоду і прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Згідно з Регламентом з класифікації, маркування та пакування хімічних речовин і сумішей №1272/2008 (Регламент CLP), ця продукція не класифікується як небезпечна. Не змішувати з іншими фарбами і органічними розчинниками. Не зливати в каналізацію, водойми. Дотримуватися загальних правил гігієни праці. Не вживати їжу або напої під час роботи з продукцією, після закінчення роботи вимити руки відповідними мийними засобами. Для запобігання нещасним випадкам рекомендується використовувати елементарні засоби індивідуального захисту. Зберігати в недоступному для дітей місці. В разі попадання фарби в очі промити великою кількістю води. Для очищення забрудненої фарбою поверхні і предметів використовувати воду.
Утилізація	Не виливати в каналізацію. Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Упаковку, звичайні сухі і рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.
Щільність	1,4 кг/л.
Об'єм/маса	0,95 л – 2,85 л – 9,5 л