

Технические условия по изготовлению дубовых щитов с шиповым соединением

Толщина: **40 мм.** (+/- 0,2 мм.)

Влажность: 8-10%

Ширина ламели: **18-22 мм.**

Шлифовка: 120 на лицевой и тыльной сторонах

Клей: D3/D4

	с/д	
	Лицевая сторона	Тыльная сторона
Структура волокон	Нет требований	
Варияция цвета	Допустима	
Сучки (точечные/маленькие)	Допустимо	
Количество	Неограничено	
Размер, мм	Ø 5	
Сучки (большие)	Допустимо	Допустимо (не должны быть сквозными)
Количество	5/м2	5/м2
Размер	Ø 25	Ø 30
Поперечные сердцевидные лучи	Допустимы	
Заболонь	До 50%	Неограничено
Шпаклевка	Если только для сучков	Допустимо
Технические дефекты	Недопустимо	
Трещины в древесине, неровные края, гниль, следы от короеда, другие дефекты	Недопустимо	
Минимальная длина ламели, мм.	150 мм	
Средняя длина ламели, мм.	250 мм	