



ЮС-ЛТД
ПОКРИВЛА ТА ІЗОЛЯЦІЯ

п/р UA533052990000026004050501194
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299
ЄДРПОУ 33183468 ІПН 331834604679



ТОВ «ЮС-ЛТД»
+38 (067) 635-30-50

Україна, 49064, м. Дніпро,
пр-т С. Нігояна, 31, оф. 6-7

kromizol.com
kromizol.sale@gmail.com

ПАСПОРТ ЯКОСТІ

КРОМІЗОЛ Стандарт ПЕ-К-4,0

ДСТУ Б В. 2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97)

Кромізол Стандарт ПЕ-К-4,0 – рулонний покрівельний бітумно-полімерний матеріал, що наплавляється, з армуючою основою із поліефірного полотна.

Призначається для облаштування верхнього шару покрівельного килиму плоскої покрівлі, чи покрівлі з малим кутом нахилу, а також для гідроізоляції будівельних конструкцій.

Від механічного впливу та ультрафіолетового випромінювання лицьова поверхня матеріалу захищена мінеральною посипкою. Нижня поверхня полотна покрита поліетиленовою плівкою.

Фізико-механічні характеристики матеріалу

№ п/п	Найменування показників	
1	Армуюча основа	Поліефірне полотно
2	Маса основи, г/м ²	130 - 140
3	Маса 1м ² матеріалу, кг	4,0(± 0,2)
4	Ширина полотна, мм	1000 (± 5)
5	Площа одного рулону, м ²	10,0 (±0,5)
6	Величина розривного зусилля не менше, Н (кг./с)	343 (35)
7	Гнучкість на брусі із заокругленням радіусом 25±0.2 мм, при температурі °С (Не повинно бути тріщин)	-10
8	Теплостійкість (відсутність дефектів покривного шару) при нагріванні протягом 2 годин, при температурі °С (Не повинно бути здуття та слідів переміщення покривного шару)	+85
9	Водонепроникність (відсутність ознак просочення води протягом 72 годин) при випробуванні під тиском МПа (кгс/см ²)	0,001 (0,01)
10	Температура крихкості покривного шару не вище °С	-25
11	Водопоглинання протягом 24 годин, % по масі не більше	2,0
12	Втрата посипки не більше, г/зразок	2,0
13	Гарантійний термін зберігання (місяців)*	12

*Матеріал є придатним до використання після закінчення гарантійного терміну зберігання за умов дотримання вимог щодо його зберігання і транспортування, та при відсутності видимих ознак пошкодження матеріалу.

Відповідно нормативних вимог щодо зберігання і транспортування (ГОСТ 30547-97), рулонні матеріали мають зберігатися в умовах, що забезпечують їх захист від впливу вологи, сонця та високих температур, розсортованими за марками, у вертикальному положенні в один ряд по висоті.

Транспортування рулонних матеріалів має здійснюватись в критих транспортних засобах, у вертикальному положенні в один ряд по висоті.

Заступник директора з виробництва ТОВ «ЮС-ЛТД»

(Зейкін В.М.)

